

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	ASTM-beständig	mikrowellenbeständig	Sanitärkeramik	Bemerkungen
hellgelb	GGP 2538	10+12%				weiter Brennereich, sehr kratzfest, geeignet für das Heraeus "Mattgoldsystem"
hellgelb	GGP 1215	8+10+12%				geeignet für das Heraeus "Mattgoldsystem"
gelb	GGP 1213	9+10+12%				geeignet für das Heraeus "Mattgoldsystem"
gelb	GGP 2571	12%	●			gute chemische Resistenz (ASTM, Calgonite, Spülmaschine)
gelb	GGP 2536	10%				weiter Brennereich, sehr kratzfest, geeignet für das Heraeus "Mattgoldsystem"
gelb	GGP 2552	10%				geeignet für das Heraeus "Gold-unter-Fluss- System"
gelb	GGP 2556	10%				geeignet für das Heraeus "Gold-unter-Fluss-System" sowie für das "Mattgoldsystem"
gelb	GGP 2560	10%				geeignet für das Heraeus "Gold-unter-Fluss-System" sowie für das "Mattgoldsystem"
gelb	GGP 2569					brennstabil bis max. 820°C
gelb	GGP 2570					-
gelb	GGP 2572	10%	●			gute chemische Resistenz (ASTM, Calgonite, Spülmaschine), geeignet für das Heraeus "Mattgoldsystem"
gelb	GG 5566	7+10%	●			spülmaschinenfest, Schnellbrand geeignet bis 880°C neu!

Farbe	Produkt	Edelmetall- gehalt	ASTM-beständig	mikrowellenbeständig	Sanitärkeramik	Bemerkungen
gelb	GGP 2527	7%				-
gelbrot	GGP 1220	8+10+12%				geeignet für das Heraeus "Mattgoldsystem"
gelbrot	GGP 2555	12%	●			gute chemische Resistenz (ASTM, Calgonite, Spülmaschine)
gelbrot	GGP 2516/MW	9%		●		sehr kratzfest
gelbrot	GGP 2565	7%				-
gelbrot	GGP 2531/MW	7%		●		sehr kratzfest